



**Brenntemperatur 900° – 1080°C**  
 Sie können die Engoben nach dem Schruhbrand unglasiert lassen für eine erdig matte Oberfläche oder auch mit Transparent überglasieren und bei ca. 1050°C brennen. Abbildungen hier jeweils links unglasiert und rechts glasiert.

**Température de cuisson 900° – 1080°C**  
 Après la cuisson biscuit, vous pouvez laisser les engobes sans émail pour obtenir une surface mate terreuse ou les émailler au Transparent et cuire à environ 1050°C. Illustration à gauche sans émail et à droite avec émail.